

Administración y ventas
C/Leopoldo Matos, 20
35006 Las Palmas de GC
Ventas: 928 244 440 - Fax: 928 241 355
Adm.: 928 246 573 - Fax: 928 292 016
www.palcanarias.es

Fábrica
C/ Albañil, 2-4
35219 Urb. Salinetas - Telde - GC
Tlfno.: 928 132 212 - 928 132 468
Fax: 928 707 552

Tenerife
C/ Martínez Morales, 4
38320 La Cuesta - Santa Cruz de TF
Fax: 922 611 656

25 1988 2013

Ficha Técnica

EIFFEL ANTIOXIDANTE

Esmalte de Aplicación directa sobre el óxido

Descripción del producto

Esmalte brillante antioxidante, de aplicación directa sobre el óxido sin necesidad de imprimación, otorgando una excelente protección contra el óxido, brindando en su aplicación unos colores perfectamente limpios ya que su composición no permite que el óxido se mezcle con la pintura manchándola.

Aplicaciones

Su uso está especialmente indicado sobre rejas, barandilla, farolas, elementos decorativos de hierro, tuberías, radiadores, maquinaria, todo tipo de perfiles y estructuras metálicas, puertas, escaleras de incendio, etc.

Posee una gran adherencia. De fácil aplicación, es antigota y de poco olor. De rápido secado. Gran resistencia a los golpes. Buena resistencia al exterior. Larga duración. No contiene plomo.

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Eliminar el óxido suelto con ayuda de un cepillo de púas. En superficies nuevas desengrasar y eventualmente, lijar.

Antes de su aplicación remover y homogeneizar bien el producto. En su aplicación a brocha, dar preferentemente dos manos sin diluir. A pistola puede utilizarse con un 5-10% de disolvente universal.

Al objeto de obtener la máxima adherencia entre las dos manos de pintura, estás deben ser aplicadas con un intervalo mínimo de 30 minutos y máximo de 4 horas. Transcurrido este tiempo se habrá iniciado el termo endurecido de la pintura por lo que sería necesario entonces esperar una o dos semanas antes de aplicar posteriores manos.

Características Técnicas de la pintura líquida.-

- Conservación del envase: Fácilmente homogeneizable por conveniente agitación tras un almacenaje de 6 meses en envase perfectamente cerrado no presentando coágulos ni pieles.
- Estabilidad: No aumenta su viscosidad al cabo de 6 meses de almacenaje en envase hermético a 20º C.
- Diluyente: Aguarrás o Disolvente Universal.

Información Técnica

- **Colores**: Blanco, Negro, Gris perla, Gris Plata, Verde hierba, pardo, marfil, azul luminoso, Rojo, Amarillo medio y Verde carruajes.

- **Seco al Tacto**: 15 – 30 minutos.
- **Repintado:** Antes de las 4 horas.
- **Rendimiento**: 6 – 8 m2 por litro aprox.
- **Presentación**: Envases de 500 cc o de 2’25 L.
- **Materia Fija**: a 105º C. = 55% +/- 4% según color.
- **Peso Específico**: a 25º C.= de 0,97 – 1’18 gr/cc. según color.
- **Viscosidad**: 170” en Copa Ford Nº 4 a 25º C.